

## Ankkurointimenetelmä - Sidontaliima DC 995

Suoja- ja turvakalvolla vahvistettu ikkuna voi toistuvan vahingonteon yhteydessä irrota karmeistaan eikä siten toimi hidastavasti, kuten vahvistetun lasin pitäisi. Nyt markkinoille on tullut uusi tuote, jolla turvakalvo voidaan ankkuroida ikkunakarmin - Sidontaliima **DC995** on yksikomponenttinen silikonipohjainen rakenneliima, joka kovettuu erittäin kovaksi joustavaksi kumiksi. Sidontaliima **DC995** on erikoisvalmistettu, jotta saavutettaisiin erittäin hyvä kiinnittymiskyky tavallisimpiin rakennusmateriaaleihin, kuten lasiin, muoviin, alumiiniin, graniittiin sekä lakattuihin pintoihin; sen joustavuus mahdollistaa iskujen ja törmäyksien kestävyuden parhaalla tavalla.



**DC995** sidontaliimalla ikkuna pysyy erittäin hyvin paikoillaan karmissa ikkunan ollessa toistuvan ilkeivallan kohteena.

Liimaa täytyy levittää melko paksultti, noin 8-10 mm lasiin ja pokiin/karmeihin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.



### Sidontaliimaa DC995 ei saa käyttää:

- Öljyä tai muovia päästävillä materiaaleilla – esimerkiksi kyllästetty puu, öljypohjaiset listat, vulkanisoidut listat tai teipit
- Täysin kuivissa, suljetuissa tiloissa - Sidontaliima tarvitsee normaalin ilmankosteuden toimiakseen
- Yli 60° C asteessa
- Maalattavilla pinnoilla – Sidontaliiman päälle maalattava kerros todennäköisesti halkeilee ja murenee
- Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvilla pinnoilla